

# 物理性能

混水量	40%
硬化時間	11 分
練和時間	30~60 秒
硬化膨張率	0.09%
圧縮強さ	16MPa