

用法・用量

1. 本製品の標準混水量は 40% となります ※本製品 100g に対し、水 40g
2. 本製品を水に散布投入してください
3. 泡だてないように 30~60 秒間攪拌してください
4. 混ぜ合わせた物を型へ流し込んでください
5. 11 分で硬化しますので、硬化後型から取り出してください