



# 比率 10:4




石膏：100g に 水：40g をご用意ください




水に石膏を散布投入してください

# 攪拌 30~60 秒




泡だてないように攪拌してください

# 硬化 11 分



混ぜ合わせた物を型に流し込んでください



石膏硬化後に型から取り出してください